

HM 1301 Lite - Coat

Korrosionsschutz im Tauch- und Spritzverfahren

Einsatz: Lösemittelhaltiger Korrosionsschutz mit Wasserverdrängenden Eigenschaften, der einen effektiven langanhaltenden Korrosionsschutzfilm hinterlässt. Zur Lagerung im Innenbereich und außen unter Dach ca. 12 bis 15 Monate. Geruchsneutral, aromatenarm. HM 1301 Lite - Coat ist mit üblichen alkalischen oder lösemittelhaltigen Reinigern leicht entfernbar.

Zusammensetzung: Entaromatisierte Lösemittel, Korrosionsschutzadditive, Lösevermittler. HM 1301 Lite - Coat ist bariumfrei

Techn. Daten:

Dichte (20°C)	0,810 g/cm ³
Viskosität (40°C)	3,2 mm ² /S
Flammpunkt	62 °C
Abdampfrückstand	20 Gew.%
Salzsprühtest	ca. 12 Stunde DIN 50021
Aromatengehalt	<0,1%

Hinweise	Wassergefährdungsklasse	1 (Selbsteinstufung)
	ADR	Keine
	Entsorgung	Abfallschlüssel 140 603

Hergestellt nach DIN EN ISO 9001:2000

Wassergefährdende Flüssigkeiten nicht in das Abwasser gelangen lassen!

D