

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



NR. 1 GRÜNER ABBEIZER

Hochwirksamer Entferner für Farben und Klebstoffe



- Viel effektiver als andere grüne Abbeizer auf dem Markt
- Gelartige Paste funktioniert besser als flüssige Alternativen
- Einsetzbar bei niedrigen Temperaturen bis 0°C
- Auch wirksam als Klebstoff-Entferner
- Schnell wirkend

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

NR. 1 GRÜNER ABBEIZER

BESCHREIBUNG

Sehr schnell wirksames anstrichlösendes/angreifendes Material ohne Methylenchlorid, entfernt alle Farbtypen und Klebstoffe.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Nr.1 Grüner Abbeizer wird verwendet um schnell Altanstriche oder Leim(reste) zu entfernen. Grüner Abbeizer ist entwickelt worden zum Entfernen von allen Sorten Öl- und Alkydharz basierten Anstrichen, Dispersionsfarben, Klarlack und den meisten Zweikomponentenanstrichen auf Metall-, Mineral- und Holzuntergründe. Enthält keine Methylenchloride, NMP, Säure, Alkali, Biozide und Konservierungsmittel. Es wird Metall-, Mineral- und Holzuntergründe nicht angreifen.

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm³): 0,99
Treibgas: Dimethylether

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Praktische Ergiebigkeit ist abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung .

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Lose Anstriche so gut wie möglich wegschaben.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Dose: Gebinde vorsichtig öffnen. Dose kann unter leichtem Druck stehen.
Sprühdose: Die Kappe von der Sprühdose entfernen. Kräftig schütteln vor dem Gebrauch.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Werkstoff-, Umluft- und Untergrundtemperatur zwischen 0 und 30°C, R.Lf. unter 85 %.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL

Eine dicke, gleichmäßige Schicht Grüner Abbeizer mit einem Pinsel (flach oder rund) auftragen. Keine synthetische Pinsel verwenden. Das Abbeizmittel 10 bis 15 Minuten einwirken lassen und danach den Altanstrich mit Schaber oder Spachtelmesser entfernen. Dicke Schichten und manche (Zweikomponenten) Anstriche können eine zusätzliche Behandlung erforderlich machen. Nach Gebrauch die Oberfläche reinigen mit einem Reinigungsmittel (z.B. ND14) oder reinem Wasser und vor Gebrauch einer Beschichtung völlig trocknen lassen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: SPRÜHDÖSE

Inhalt aus etwa 10-20 cm Entfernung spritzen. Eine gleichmäßige Schicht Abbeizmittel 2925 auftragen, mindestens 15 Minuten einwirken lassen und der Altanstrich mit Schaber oder Spachtelmesser entfernen. Dicke Schichten mancher (Zweikomponenten) Anstriche können eine zusätzliche Behandlung erforderlich machen. Nach Gebrauch die Oberfläche mit einem Reinigungs-/Entfettungsmittel, frischem Wasser oder Lackbenzin reinigen und bevor Auftragen eines Anstrichs völlig trocknen lassen.

BEMERKUNGEN

Nr. 1 Grüner Abbeizer kann Kunststoffe wie PVC, Polystyrol usw. angreifen. Im Zweifelsfall immer eine Verträglichkeitsprüfung durchführen.

SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt:
Bemerkungen für Sicherheit:

900 g/l
Nicht in der unmittelbaren Nähe von Feuer, heissen Oberflächen oder Schweißarbeiten verwenden. Nicht rauchen. Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde. Für die 2.5l & 0.75l: Achtung ! Öffnen Sie die Dose vorsichtig, um eventuellen Druck zu entfernen.

LAGERFÄHIGKEIT

1 Jahr (Dose) und 2 Jahres (Sprühdose) ab Fertigungsdatum falls gelagert in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5° und 30°C.

Ausgabedatum: 12/02/2021

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu