

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



HARD HAT® MARKIERUNGSLINIENFARBE

Dauerhafte Farbe für Linienmarkierungen.

- Zur Verwendung mit RUST-OLEUM®-Liniengeräten
- Einstellbare Linienbreite von 5 bis 10 cm
- Leichter Verkehr nach nur 4 Stunden möglich
- Haftet auf Asphalt, Beton, Gras, Metall, Holz usw.
- Auch in 500 ml erhältlich

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

HARD HAT® MARKIERUNGSLINIENFARBE

BESCHREIBUNG

Dauerhafte Farbe für Linienmarkierungen, mit einem kurzzygigen Alkydharz als Basis, für das Aufbringen von Markierungsstreifen auf Parkplätzen, in Lagerhallen und Fabrikanlagen, Sportplätzen u.s.w. also überall wo eine gewisse Verkehrsregelung erforderlich ist.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

RUST-OLEUM Liniensprays 2300 werden für leichte Verkehrsbelastung eingesetzt. RUST-OLEUM Liniensprays 2300 werden zusammen mit dem RUST-OLEUM Linienzieher verwendet. RUST-OLEUM Liniensprays 2300 sind ideal für das Aufbringen von Markierungsstreifen auf Parkplätzen, in Lagerhallen und Fabrikanlagen, Sportplätzen u.s.w., also überall wo eine gewisse Verkehrsregelung erforderlich ist.

TECHNISCHE DATEN

Glanzgrad: Matt
Hitzebeständigkeit: 100°C (trocken)

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei: 20 Minuten
Griffest: 4 Stunden
Überstreichbar: Innerhalb 1 Stunde oder nach 48 Stunden

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

60 m (500 ml) oder 90 m (750 ml) pro Sprühdose bei einer Breite von 10 cm.

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Praktische Ergiebigkeit ist abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Fett, Öl, Schmutz, lose Altanstriche und alle anderen Verunreinigungen mit geeigneten Mitteln entfernen. Während des Auftragens soll die Oberfläche sauber und trocken sein.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Für ein gutes Resultat soll die relative Luftfeuchtigkeit unter 85% sein und die Temperatur der Sprühdose und des Objekts über 0°C liegen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: SPRÜHDÖSE

Die Kappe von der Sprühdose entfernen. Vor Gebrauch kräftig schütteln, mindestens eine Minute nachdem sich die Mischkugel gelöst hat. Auch während des Sprühvorganges öfters schütteln. Sprühdose umdrehen und in den Sprühdosenbehälter des RUST-OLEUM Linienziehers stellen. Achten Sie darauf, daß der Querriegel am Sprühventil parallel zu den Radachsen ist. Der Sprühdosenbehälter ist stufenlos einstellbar. Bei der niedrigsten Einstellung wird der Streifen 5 cm, bei der höchsten Einstellung 10 cm breit. Veränderliche Breiten können durch Versetzung des Sprühdosenbehälters erzielt werden. Sprühen durch Betätigen des Handhebels am Griffbügel. Nur spritzen wenn der Linienzieher in Bewegung ist, damit Tropfenbildung vermieden wird. Nach Gebrauch die Dose aufrichten und Ventil 2 - 3 Sekunden leersprühen.

SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt: 625 g/l
Bemerkungen für Sicherheit: Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

LAGERFÄHIGKEIT

3 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in gut belüfteten Räumen, trocken, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5° und 35° C.

Ausgabedatum: 12/02/2021

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu